



LÍNEA ARQUITECTÓNICA

FILM CONTROL SOLAR REFLECTIVA

PLATA 20

INFORMACIÓN TÉCNICA

TOTAL DE ENERGÍA SOLAR RECHAZADA	76,0%
RECHAZO DE RAYOS ULTRA VIOLETA (U.V.)	99,0%
RECHAZO RAYOS INFRAROJOS (I.R.)	94,0%
ENERGÍA SOLAR	
TRANSMITIDA	13,0%
RECHAZADA	45,0%
ABSORBIDA	42,0%
LUZ VISIBLE	
TRANSMITIDA	19,0%
REFLEJADA EXTERIOR	55,0%
REFLEJADA INTERIOR	56,0%
REDUCCIÓN DE REFLEJOS	79,0%

FABRICACIÓN 100% U.S.A.
GARANTÍA DE FÁBRICA 10 AÑOS.

APLICACIÓN INTERIOR EN:

Vidrios Arquitectónicos

Vidrio Cocido hasta 9 mm espesor

Vidrio cocido tinteado **Sujeto a evaluación**

Vidrio Templado

Termo panel doble Incoloro

Termo panel doble tinteado int. **Sujeto a evaluación**

Termo panel doble tinteado ext. **Sujeto a evaluación**

Vidrio Low-E **No Recomendado**

* Todos los vidrios tienen restricción en sus tamaños para poder instalar el film.

Contraindicaciones

Material no apto para tripe panel

Material no apto para vidrio laminado

IMAGEN REFERENCIAL DE LA APARIENCIA DESDE EL EXTERIOR



BENEFICIOS:

Protege la Piel de los Rayos U.V.

Efecto vidrio espía durante el día.

Otorga privacidad e imagen moderna por el exterior

Reducción del calor que ingresa por las ventanas

Ayuda a reducir el cansancio visual producto del resplandor.

Ahorro de energía y disminución de costos en climatización.

Protege los muebles, tapices, etc. al bloquear los rayos I.R. y U.V.

* La Información técnica es producto de los resultados que se obtuvieron aplicando el film en un vidrio incoloro, monolitico de 3 mm. Las pruebas, equipos y métodos están de acuerdo con las normas de la National Fenestration Rating Council (NFRC). El rechazo de los Rayos I.R. están basados en la transmisión promedio desde 780 - 2500 nm. Los resultados de rendimiento están sujetos a las variaciones dentro de los estándares de la industria. Estos datos se brindan únicamente con fines informativos y no deben ser considerados como parte de cualquier negocio o transacción que involucre a Unifilm Chile Ltda.



www.unifilm.cl
contacto@unifilm.cl

